

POWERPOP MASTİK

ELASTOMERİK SU YALITIM MASTİĞİ

*Detayların
güçlü çözümü...*

ÜRÜN TANIMI

İZOVEN POWERPOP MASTİK, tek bileşenli, yüksek elastikiyete sahip, beyaz renkli, kopolimer esaslı su yalıtım mastiğidir. Fırça ile uygulanır, file takviyesiyle güçlendirilir. Kürlendikten sonra şeffaf bir membran oluşturarak, suya, neme ve dış etkenlere karşı dayanıklı, esnek ve kalıcı bir yalıtım sağlar.

ÖZELLİKLERİ

- %900'e varan kopma uzaması ile yüksek elastikiyet.
- Hemen hemen her yüzeye mükemmel aderans.
- Beyaz uygulanır, kürlendikten sonra şeffaflaşır.
- Soğuk derz, parapet, baca dipleri, dilatasyonlar ve derin çatlaklar için ideal çözüm.
- Fırça ile kolay uygulanır, file ile güçlendirilebilir.
- UV ve hava koşullarına dayanıklıdır.
- Su geçirimsizlik istenen birçok yüzeyde güvenle kullanılır.
- Esnek yapısı sayesinde yapı hareketlerine uyum sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- Soğuk derzler
- Parapet ve baca dipleri
- Dilatasyonlar
- Derin çatlaklar
- Teras, çatı ve dış cephe detayları
- Beton, ahşap, cam, seramik, alüminyum, plastik doğrama, metal ve benzeri su geçirimsizlik istenen tüm yüzeyler.

UYGULAMA TALİMATI

- 1 Yüzey hazırlığı**
Yüzey temiz, sağlam, tozsuz, yağsız ve geyşek parçalardan arındırılmış olmalıdır.
- 2 Uygulama**
POWERPOP MASTİK fırça ile uygulanır. Gerekli bölgelerde file takviyesi yapılır. Detay noktalarında en az 2 kat uygulanması önerilir.
- 3 Kuruma**
Katlar arasında yeterli kuruma süresi beklenmelidir. Tam performans için 24 – 48 saat beklenmelidir.

UYARILAR

- +5 °C'nin altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.
- Don tehlikesi olan ortamlarda kullanmayınız.
- Uygulama sırasında yüzey yağmur, direkt güneş ve kuvvetli rüzgârdan korunmalıdır.
- Detaylı bilgi için teknik bilgi föyünü inceleyiniz.

TEKNİK BİLGİLER (Tipik Değerler)

Ürün yapısı	Kopolimer esaslı elastomerik mastik
Renk (yaş)	Beyaz
Renk (kür sornası)	Şeffaf
Kıvam	Yoğurt kıvamı
Yoğunluk	~ 1,00 – 1,05 kg/lt
pH	7 – 9
Kopma uzaması	~ %900
Uygulama sıcaklığı	+5 °C ile +35 °C arası
Kuruma süresi	Yüzey kuruması: 2 – 4 saat Tam kür: 24 – 48 saat
Ambalaj	18 lt plastik kova
Raf ömrü	Açılmamış ambalajında 12 ay

TÜKETİM (Yaklaşık Değer)

Fırça ve file uygulaması ile

≈ 10 – 12 m² / lt

(Yüzeyin durumuna, uygulama kalınlığına ve detaylara göre değişiklik gösterebilir.)



*Sudan sebepleri dert etmeyin,
sorumluluğu bize verin.*